

(주) 벽산 익산공장

(Tel . 063 - 830 - 8800)

(Fax . 063 - 832 - 2498)

벽익공품 : 제2007-06-01호

2007년 06월 18일

수 신 : 한국석면환경협회 호남본부장 귀하

참 조 :

제 목 : 석면함유 제품 중량표

의뢰하신 석면함유제품 중량을 아래와 같이 알려 드리오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

아 래

1. 슬레이트

규격	폭(mm)	길이(mm)	평균중량(kg/매)	단위면적중량(kg/m ²)	석면함유량	
소골	6	720	1800	14	10.5kg (습윤화 전)	10%
	7	720	2100	16		
	8	720	2400	18		
대골	6	960	1800	18		
	7	960	2100	21		
	8	960	2400	24		

2. 밤라이트 (화장실 등 칸막이용)

매당 중량(kg/매)	단위면적중량(kg/m ²)	석면함유량
1.73 x 두께(mm) x 가로(m) x 세로(m) x 1.09	1.73 x 3mm x 1.09 = 5.7kg	10%

3. 밤라이트 칸막이용

매당 중량(kg/매)	단위면적중량(kg/m ²)	석면함유량
1.73 x 두께(mm) x 가로(m) x 세로(m) x 1.09	1.73 x 5mm x 1.09 = 9.43kg	10%

4. 네오라이트

매당 중량(kg/매)	단위면적중량(kg/m ²)	석면함유량
1.72 x 두께(mm) x 가로(m) x 세로(m) x 1.06	1.72 x 5mm x 1.06 = 9.1kg	10%

5. 아스텍스 (2005년 3월 이전 석면함유 제품)

규격	매당중량(kg/매)	단위면적중량(kg/m ²)	석면함유량
6T 300 x 600	1.35kg	7.5kg	5%

6. 아스칼

규격	매당중량(kg/매)	단위면적중량(kg/m ²)	석면함유량
6T 300 x 600	1.15kg	6.4kg	5%

전북 익산시 팔봉동 888
(주) 벽산 익산공장
품질관리 Part

(주) 벽산 음성공장
(Tel . 043 - 877 - 2917)

벽익공품 : 2007년 10월 15일
 수 신 : 한국석면환경협회 호남본부장 귀하
 참 조 :
 제 목 : 석면함유 제품 중량표

의뢰하신 석면함유제품 중량을 아래와 같이 알려 드리오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

아 래

1. 압출성형시멘트판(베이스패널)

제품	두께 (mm)	폭 (mm)	중량 (kg/m)	단위면적당중량	석면함유량
				(kg/m ²)	
BP2040	20	400	11.3	28.25	10%
BP3550	35	500	19.74	39.48	
BP3560	35	600	23.12	38.53	
BP5050	50	500	24.5	49.0	
BP5060	50	600	30.52	50.87	
BP6050	60	500	29.5	59	
BP6060	60	600	33.7	56.17	
BPS5050	50	500	24.5	49.0	
145L			10.73	49.91	
300L			17.5	47.3	
600L			35	52.87	

주) 벽 산 음 성 공 장
 품질관리 Part